



3RV100

CLORO CAUCHO PISCINAS

Rev.: 11/2009

DESCRIPCIÓN

Pintura al clorocaucho para acabado de piscinas. Excelente resistencia a los agentes químicos que garantizan una magnífica duración y estabilidad del tono.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a la formación de algas y hongos.
Resiste perfectamente las soluciones alcalinas, ácidas, gases corrosivos y al agua.
Seca rápidamente y proporciona una película de gran dureza.
Flexible a las contracciones y dilataciones del soporte.

CARACTERISTICAS

- ✓ Color: azul o blanco.
- ✓ Tiempo de secado (20 ºC): Al tacto : 2 horas; Duro : 24 horas: Para repintar: 24 horas.
- ✓ Rendimiento (aprox. en función del estado del soporte):8-12 m2/ kg. (para 1 capa, repintado de piscinas) 4-6 m2/ kg. (para 2 capas, piscinas nuevas)
- ✓ Dilución: 10-20 %
- ✓ Aplicación: con brocha o rodillo

MODO DE EMPLEO

Remover el producto para homogenizarlo perfectamente antes de la aplicación.
Aplicar a rodillo o brocha, preferible a brocha la primera mano.

A) PISCINAS NUEVAS:
Antes de pintar, dejar un mínimo de 28 días para asegurarse que el cemento está completamente curado.
Lavar la superficie con limpiador ácido 5 CT 100 y luego enjuagar con agua. En el caso de que exista salitre, deberá eliminarse mediante un cepillado enérgico.
Antes del pintado, asegurarse de que las superficies están completamente secas.
A continuación, aplicar la primera capa de pintura, con brocha, añadiendo entre un 10% - 20% de DISOLVENTE ESPECIAL al 3RV100 para que la primera mano penetre profundamente a través de la porosidad del cemento.
La segunda y tercera mano, se aplicarán puras, con brocha o rodillo.

Sede Social: Julio Cortazar, 7-B 50018 Zaragoza TEL. 976514030







B) REPINTADO DE PISCINAS:
La superficie deberá estar seca, limpia y firme. Deberán eliminarse completamente restos de aceites, bronceadores y similares que se encuentren adheridos en los bordes así como incrustaciones calcáreas y sales mediante una limpieza ácida suave.
Eliminar mecánicamente con un cepillado suave restos de pintura suelta, ampollas, polvo y partículas extrañas.
Después aclarar con abundante agua dulce hasta eliminar todos los residuos y dejar secar.
En las zonas estropeadas, se tendrá que aplicar una primera mano diluida antes de extender una nueva capa de acabado de pintura sin diluir sobre todas las superficies.
Evitar la aplicación en tiempo frío y húmedo.
Evitar pintar a pleno sol porque impide que la película quede perfectamente adherida dada la rápida evaporación que sufren algunos disolventes de su composición. Así mismo, la concentración de vapores puede dañar a quien está realizando el trabajo.
Es recomendable esperar al menos 72 horas antes de llenar la piscina recién pintada en verano y una semana o dos en invierno.

PRECAUCIONES

- Contiene disolventes inflamables, mantener alejado del fuego, chispas o llamas.
- Aplicar con buena ventilación.
- Utilizar gafas y guantes de protección y evitar todo contacto con el producto.
- Mantener los envases bien cerrados.
- Remover el producto para homogenizarlo perfectamente antes de usarlo.